

SCHEDA TECNICA : Articolo 1216

	unità di misura	risultati	test
Altezza / Width	cm	140	
Composizione / Composition	%	70%vi 30%pl	
Peso / Weight	gr/mtl	670	
Resistenza all'abrasione / Martindale	cicli	18.000	BS 5690
Resistenza al pilling / Pilling	scala 1:5	3 / 4	BS 5811
Resistenza alla lacerazione / Tear strength	N(1 kg=9,8 Newton)	trama/ordito 100 N	UNI EN 29073/4
Resistenza alla trazione / Tensile strength	N(1 kg=9,8 Newton)	trama/ordito 90 N	UNI EN 8639/84
Solidità del colore alla luce / Light fastness	scala 1:8	5	UNI 7639/89
Solidità allo sfregamento secco / Dry rubbing	scala 1:5	4	EN ISO 105 - X12
Solidità allo sfregamento umido / Wet rubbing	scala 1:5	3 - 4	EN ISO 105 - X12
Solidità colori al lavaggio a secco / Color fastness to dry cleaning	scala 1:5	4	UNI 8268/87
Variazioni dimensionali dopo lavaggio a secco	valore max 2%	trama 2/3% - ordito 2%	UNI 9294

Manutenzione



Lavaggio a secco



Candeggio non ammesso

