

SCHEDA TECNICA / DATASHEET : 1303

	Unità di misura/ Measurement Unit	Risultati/Results	Test
Altezza / Width	cm	140 cm	
Composizione / Composition	%	100%PL	
Peso / Weight	gr/mtl	580	
Martindale / Abrasion Resistance	cicli / cycles	>50.000	EN ISO 12947 - 1,2
Pilling		5	EN ISO 12945-2
Resistenza alla lacerazione / Tear Strength	N	Ordito / Warp : 163,9 N	EN ISO 13937-3
		Trama / Weft : 258,2 N	
Resistenza alla trazione / Tensile Strength	N	Ordito / Warp : 1599 N	EN ISO 13934-1
		Trama / Weft : 2121 N	
Resistenza alla cucitura / Resistance to seam slippage	mm	Ordito / Warp : 3,0 mm	EN ISO 13936-2
		Trama / Weft : 2,5 mm	
Solidità del colore alla luce / Light Fastness	scala / range 1:8	4	EN ISO 105-B02
Solidità del colore allo sfregamento / Color Fastness to Rubbing	Scala dei Grigi / Grey scale	Secco / Dry: 5	EN ISO 105-X12
		Umido / Wet: 5	

Manutenzione



Temperatura massima 30° C / Maximum 30° C



Candeggio non ammesso / Do not bleach



Non asciugare in asciugatrice / Do not tumble dry



Temperatura massima 110° / Iron at low temperature



Lavaggio a secco / Professional dry-cleaning