

INDIO

Mezzo fiore a grana naturale. Articolo con mano morbida, tatto ceroso e aspetto semiopaco.

Half grain, natural grain. Item with a soft touch and matte aspect.

Tipo di pelle / Type of leather	Bovina / Bovine
Origine / Origin	Europea ed Extra-Europea European and Extra - European
Spessore / Thickness	1,2 -1,4 mm
Superficie media / Average surface area	4,60 mq circa / About 4,60 sqm
Concia / Tannage	Cromo / Chrome
Tintura / Dyeing	Passante / Dyed through
Rifinitura / Finishing	Pigmenti e resine / Pigments and resins

Caratteristiche tecniche Technical Characteristics

ANALISI ANALYSIS	METODO DI PROVA TEST METHOD	UNITA' DI MISURA UNITS OF MEASUREMENT	VALORE RECOMMENDED VALUE
Resistenza alla flessione <i>Flex Resistance</i>	ISO 5402	Cicli Cycles	> 50.000
Resistenza alla luce <i>Fastness to light</i>	ISO 105 B02	Scala dei Blu Blue scale	> = 4
Resistenza allo sfregamento a secco <i>Color fastness to dry rubbing</i>	ISO 11640	Scala dei grigi Grey scale	> = 4 a 500 cicli / cycles
Resistenza allo sfregamento a umido <i>Color fastness to wet rubbing</i>	ISO 11640	Scala dei grigi Grey scale	> = 4 a 80 cicli / cycles
Resistenza allo sfregamento Sudore Alcalino <i>Color fastness to alkaline sweat</i>	ISO 11641 pH 8	Scala dei grigi Grey scale	> = 4 a 50 cicli / cycles
Resistenza allo Strappo <i>Tear strenght</i>	ISO 3377-1	N	> = 20
Adesione del Film <i>Finish adhesion</i>	ISO 11644	N/Cm	> = 2,5