

## SCHEDA TECNICA / DATASHEET : SETA

	Unità di misura/ Measurement Unit	Risultati/Results	Test
Altezza / Width	cm	140 cm	
Composizione / Composition	%	86%PL 11%NY 3%PA	
Peso / Weight	gr/mtl	476	
Martindale / Abrasion Resistance	cicli / cycles	> 50.000	EN ISO 12947-1,2
Pilling		5	EN ISO 12945-2
Resistenza alla lacerazione / Tear Strength	N	Ordito / Warp : 124 N	EN ISO 13937-3
		Trama / Weft : 86,9 N	
Resistenza alla trazione / Tensile Strength	N	Ordito / Warp : 825 N	EN ISO 13934-1
		Trama / Weft : 900 N	
Resistenza alla cucitura / Resistance to seam slippage	mm	Ordito / Warp : 3,5 mm	EN ISO 13936-2
		Trama / Weft : 4,1 mm	
Solidità del colore alla luce / Light Fastness	scala / range 1:8	>5	EN ISO 105-B02
Solidità del colore allo sfregamento / Color Fastness to Rubbing	Scala dei Grigi / Grey scale	Secco / Dry: 4	EN ISO 105-X12
		Umido / Wet: 4 - 5	

### Manutenzione / Cleaning Instructions



Temperatura massima 30° C / Maximum 30° C



Candeggiare non ammesso / Do not bleach



Non asciugare in asciugatrice / Do not tumble dry



Temperatura massima 110° / Iron at low temperature



Lavaggio a secco / Professional dry-cleaning

Nessuna garanzia per danni causati da interventi non corretti,  
detergenti non adatti o uso improprio.

No warranty will be assumed for damage caused by incorrect care,  
unsuitable cleaners or improper use.

### Caratteristiche / Features

Conforme alla norma REACH / REACH compliant

*Il Pilling è naturale e non può essere evitato.*

*La migrazione dei colori scuri sui chiari, è inevitabile.*

*L'esposizione alla luce, l'abrasione e l'usura possono  
provocare scolorimento in superficie.*

*Pilling is a natural thing and cannot be fully overcome.*

*Dark fabric's color dye stuff migration to light color fabrics is unavoidable.*

*Exposure to light, abrasion and wear may*

*cause a certain amount of discolouration in surface.*