

## SOFT

Mezzo fiore a grana naturale. Articolo con mano morbida, tatto setoso e aspetto semiopaco.

*Half grain, natural grain. Item with a soft touch, silky feel and semiopaque aspect.*

<b>Tipo di pelle / Type of leather</b>	Bovina / Bovine
<b>Origine / Origin</b>	Europea / European
<b>Spessore / Thickness</b>	1,2 -1,4 mm
<b>Superficie media / Average surface area</b>	4,80 mq circa / About 4,80 sqm
<b>Concia / Tannage</b>	Al cromo / Chrome
<b>Tintura / Dyeing</b>	Passante / Dyed through
<b>Rifinitura / Finishing</b>	Resine e pigmenti / Resins and pigments

### Caratteristiche tecniche Technical Characteristics

ANALISI ANALYSIS	METODO DI PROVA TEST METHOD	UNITA' DI MISURA UNITS OF MEASUREMENT	VALORE RECOMMENDED VALUE
Resistenza alla flessione <i>Flex Resistance</i>	ISO 5402	Cicli <i>Cycles</i>	> 50.000
Resistenza alla luce <i>Fastness to light</i>	ISO 105 B02	Scala dei Blu <i>Blue scale</i>	> = 4
Resistenza allo sfregamento a secco <i>Color fastness to dry rubbing</i>	ISO 11640	Scala dei grigi <i>Grey scale</i>	> = 4 a 500 cicli / <i>cycles</i>
Resistenza allo sfregamento a umido <i>Color fastness to wet rubbing</i>	ISO 11640	Scala dei grigi <i>Grey scale</i>	> = 4 a 80 cicli / <i>cycles</i>
Resistenza allo sfregamento Sudore Alcalino <i>Color fastness to alkaline sweat</i>	ISO 11641 pH 8	Scala dei grigi <i>Grey scale</i>	> = 4 a 50 cicli / <i>cycles</i>
Resistenza allo Strappo <i>Tear strenght</i>	ISO 3377-1	N	> = 20
Adesione del Film <i>Finish adhesion</i>	ISO 11644	N/Cm	> = 2,5