

SPESSORATO

Fiore corretto. Di spessore ma infinitamente morbida, tatto grasso.
Corrected grain. Thick but endlessly soft, greasy feel.

Tipo di pelle / Type of leather	Bovina / Bovine
Origine / Origin	Europea / European
Spessore / Thickness	1,3-1,5 mm
Superficie media / Average surface area	4,80 mq circa / About 4,80 sqm
Concia / Tannage	Al cromo / Chrome
Tintura / Dyeing	Passante / Dyed through
Rifinitura / Finishing	Pigmentata / Pigments

Caratteristiche tecniche Technical Characteristics

ANALISI ANALYSIS	METODO DI PROVA TEST METHOD	UNITA' DI MISURA UNITS OF MEASUREMENT	VALORE RECOMMENDED VALUE
Resistenza alla flessione <i>Flex Resistance</i>	ISO 5402	Cicli <i>Cycles</i>	> 20.000
Resistenza alla luce <i>Fastness to light</i>	ISO 105 B02	Scala dei Blu <i>Blue scale</i>	> = 4
Resistenza allo sfregamento a secco <i>Color fastness to dry rubbing</i>	ISO 11640	Scala dei grigi <i>Grey scale</i>	> = 4 a 500 cicli / <i>cycles</i>
Resistenza allo sfregamento a umido <i>Color fastness to wet rubbing</i>	ISO 11640	Scala dei grigi <i>Grey scale</i>	> = 4 a 250 cicli / <i>cycles</i>
Resistenza allo sfregamento Sudore Alcalino <i>Color fastness to alkaline sweat</i>	ISO 11641 pH 8	Scala dei grigi <i>Grey scale</i>	> = 4 a 80 cicli / <i>cycles</i>