

## SCHEDA TECNICA / DATASHEET : TECHNIS

	Unità di misura/ Measurement Unit	Risultati/Results	Test
Altezza / Width	cm	140 cm	
Lunghezza (media) / Roll Length (average)	mt	25	
Comp. Superficie / Surface Comp.	%	100%PU	
Composizione Base / Base Composition	%	100%PL	
Spessore / Thickness	mm	1,9	
Peso / Weight	gr/mtl	1030	
Martindale / Abrasion Resistance	cicli / cycles	>100.000	EN ISO 5470-2
Resistenza alla lacerazione / Tear Strength	N	Ordito / Warp : 185,2 N	EN ISO 4674-1
		Trama / Weft : 87,2 N	
Resistenza alla trazione / Tensile Strength	N	Ordito / Warp : 908 N	EN ISO 1421
		Trama / Weft : 667 N	
Resistenza alla cucitura / Resistance to seam slippage	mm	Ordito / Warp : 1,0 mm	EN ISO 13936-2
		Trama / Weft : 1,0 mm	
Resistenza alla flessione (Bally Test) / Permanent creasing behavior	cicli / cycles	100.000	POSITIVO
Solidità del colore alla luce / Light Fastness	scala / range 1:8	4 - 5	EN ISO 105-B02
Solidità del colore allo sfregamento / Color Fastness to Rubbing	Scala dei Grigi / Grey scale	Secco / Dry: 5	EN ISO 105-X12
		Umido / Wet: 5	

### Manutenzione / Cleaning Instructions



Temperatura massima 30° C / Maximum 30° C



Candeggio non ammesso / Do not bleach



Non asciugare in asciugatrice / Do not tumble dry



Non stirare / Do not iron



Non lavare a secco / Do not dry-clean

### Caratteristiche / Features

Resistente all'idrolisi (3 anni)/ Resistance to hydrolysis (3 years)

Traspirante / Breathable

BS 5852 Parte I / Cigarette Test

EN 1021-1 / Cigarette Test

Conforme alla norma REACH / REACH compliant