

SCHEDA TECNICA / DATASHEET : TEXAS

	Unità di misura/ Measurement Unit	Risultati/Results	Test
Altezza / Width	cm	140 cm	
Composizione / Composition	%	100%PL	
Peso / Weight	gr/mtl	588 gr	
Martindale / Abrasion Resistance	cicli / cycles	>33.000	EN ISO 12947 - 1,2
Pilling		5	EN ISO 12945-2
Resistenza alla lacerazione / Tear Strength	N	Ordito / Warp : 68,4 N	EN ISO 13937-3
		Trama / Weft : 46,5 N	
Resistenza alla trazione / Tensile Strength	N	Ordito / Warp : 1401 N	EN ISO 13934-1
		Trama / Weft : 456 N	
Resistenza alla cucitura / Resistance to seam slippage	mm	Ordito / Warp : 1,5 mm	EN ISO 13936-2
		Trama / Weft : 1,5 mm	
Solidità del colore alla luce / Light Fastness	scala / range 1:8	4	EN ISO 105-B02
Solidità del colore allo sfregamento / Color Fastness to Rubbing	Scala dei Grigi / Grey scale	Secco / Dry: 5	EN ISO 105-X12
		Umido / Wet: 5	



Lavaggio a mano ad una temperatura tra 30°C e 40°C.
Hand wash at water temperature between 30°C and a maximum of 40°C.



E' consentito l'uso di candeggina all'ossigeno.
Only oxigen bleach allowed.



Asciugare in verticale.
Line dry.



Temperatura massima 150°C.
Iron at moderate temperature.



Lavaggio a secco.
Professional dry-cleaning.



Trattamento TEFLON
Treated with TEFLON fabric protector