

SCHEDA TECNICA / DATASHEET : TOKYO

| | Unità di misura/ Measurement Unit | Risultati/Results | Test |
|---|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Altezza / Width | cm | 140 cm | |
| Lunghezza rotolo / Roll Length | mt | 30 / 35 | |
| Comp. Superficie / Surface Comp. | % | 100%PU | |
| Composizione Base / Base Composition | % | 100%PL | |
| Spessore / Thickness | mm | 1,6 | |
| Peso / Weight | gr/mtl | 868 | |
| Martindale / Abrasion Resistance | cicli / cycles | >250.000 | EN ISO 5470-2 |
| Resistenza alla lacerazione / Tear Strength | N | Ordito / Warp : 75,7 N | EN ISO 4674-1 |
| | | Trama / Weft : 99,9 N | |
| Resistenza alla trazione / Tensile Strength | N | Ordito / Warp : 601 N | EN ISO 1421 |
| | | Trama / Weft : 745 N | |
| Resistenza alla cucitura / Resistance to seam slippage | mm | Ordito / Warp : 1,3 mm | EN ISO 13936-2 |
| | | Trama / Weft : 1,8 mm | |
| Resistenza alla flessione / Permanent creasing behavior | 100.000 cicli / cycles | POSITIVO / PASS | DIN EN ISO32100/DIN 53359 |
| Solidità del colore alla luce / Light Fastness | scala / range 1:8 | >= 4 | EN ISO 105-B02 |
| Solidità del colore allo sfregamento / Color Fastness to Rubbing | Scala dei Grigi / Grey scale | Secco / Dry: 5 | EN ISO 105-X12 |
| | | Umido / Wet: 5 | |

Manutenzione / Cleaning Instructions



Temperatura massima 30° C / Maximum 30° C



Candeggio non ammesso / Do not bleach



Non asciugare in asciugatrice / Do not tumble dry



Non stirare / Do not iron



Non lavare a secco / Do not dry-clean

Caratteristiche / Features

Resistente all'idrolisi (8 anni)

Resistance to hydrolysis (8 years)

Alta resistenza ai graffi / High resistance to scratch

BS 5852 Parte I / Cigarette & Match Tests

EN 1021-1 / Cigarette & Match Tests

Conforme alla norma REACH / REACH compliant

Assenza solventi chimici / Chemical solvents - Free