

SCHEDA TECNICA / DATASHEET : ZEFIRO

	Unità di misura/ Measurement Unit	Risultati/Results	Test
Altezza / Width	cm	138 cm	
Composizione / Composition	%	100%PL	
Spessore / Thickness	mm	2,01	
Peso / Weight	gr/mtl	620	
Martindale / Abrasion Resistance	cicli / cycles	25.000	EN ISO 12947 - 1,2
Pilling		5	EN ISO 12945-2
Resistenza alla lacerazione / Tear Strength	N	Ordito / Warp : 151,2 N	EN ISO 13937-1
		Trama / Weft : 119,6 N	
Resistenza alla trazione / Tensile Strength	N	Ordito / Warp : 1887 N	EN ISO 13934-1
		Trama / Weft : 970 N	
Resistenza alla cucitura / Resistance to seam slippage	mm	Ordito / Warp : 3,3 mm	EN ISO 13936-2
		Trama / Weft : 2,8 mm	
Solidità del colore alla luce / Light Fastness	scala / range 1:8	4	EN ISO 105-B02
Solidità del colore allo sfregamento / Color Fastness to Rubbing	Scala dei Grigi / Grey scale	Secco / Dry: 4 - 5	EN ISO 105-X1
		Umido / Wet: 3 - 4	

Manutenzione / Cleaning Instructions



Temperatura massima 40° C / Maximum 40° C



Candeggiare non ammesso / Do not bleach



Moderata essiccazione in asciugatrice / Mild drying processes



Non stirare / Do not iron



Lavaggio a secco / Professional dry-cleaning

Non usare detergenti aggressivi. Un panno di cotone umido è idoneo per la maggior parte delle macchie. Non strofinare con forza.

Rimuovere le macchie tamponando / assorbendo.

Nessuna garanzia per danni causati da interventi non corretti, detergenti non adatti o uso improprio.

Caratteristiche / Features

Tratt. BS 5852 Parte I / Cigarette Test BS 5852 Part I

Conforme alla norma REACH / REACH compliant

Dissolvenza, abrasioni ed invecchiamento visivo (scurimento/patina) sono tipiche del prodotto. L'esposizione alla luce, l'abrasione e l'usura possono provocare scolorimento in superficie.
Fading, abrasion marks and visual ageing (darkening/patina) are typical of the product. Exposure to light, abrasion and wear may cause a certain amount of discolouration in surface.

Do not use aggressive cleaners; a damp cotton cloth is best for most stains. Do not rub vigorously; to remove stains primarily by dabbing/absorption.

No warranty will be assumed for damage caused by incorrect care, unsuitable cleaners or improper use.