intessutoitalia

lo stile italiano nel tessuto

SCHEDA TECNICA : Articolo 1212

	unità di misura	risultati	test
Altezza / Width	cm	140	
Composizione / Composition	%	32%vi 28%pl 20%co 20%li	
Peso / Weight	gr/mtl	640	
Resistenza all'abrasione / Martindale	cicli	12.800	BS 5690
Resistenza al pilling / Pilling	scala 1:5	3	BS 5811
Resistenza alla lacerazione / Tear strength	mm	Positivo	UNI EN 29073/4
Resistenza alla trazione / Tensile strength	N(1 kg=9,8 Newton)	Positivo	UNI EN 8639/84
Solidità del colore alla luce / Light fastness	scala 1:8	5	UNI 7639/89
Solidità allo sfregamento secco / Dry rubbing	scala 1:5	4	EN ISO 105 - X12
Solidità allo sfregamento umido / Wet rubbing	scala 1:5	3	EN ISO 105 - X12
Variazioni dimensionali dopo lavaggio a secco	valore max 2%	trama 3% - ordito 2%	UNI 9294

Manutenzione

Lavaggio a secco



Candeggio non ammesso



Non asciugare a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo, ovvero centrifuga non ammessa

Nuova Pugliatex s.r.l.

Via Repubblica,46 70015 Noci (BA) – Tel 080.4977274 / Fax 080.4979712