

SCHEDA TECNICA / DATASHEET : BALTIC

	Unità di misura/ Measurement Unit	Risultati/Results	Test
Altezza / Width	cm	140	
Composizione / Composition	%	35%co 27%pl 18%ac 15%pa 5%altro	AQUACLEAN
Peso / Weight	gr/mtl	693	
Resistenza all'abrasione / Martindale	cicli	200.000	EN ISO 12947 - 1,2
Resistenza al pilling / Pilling	scala 1:5	5	EN ISO 12945-2
Resistenza alla lacerazione / Tear Strength	N	Ordito / Warp : > 20 N	DIN 53859-5
		Trama / Weft : > 3 N	
Resistenza alla trazione / Tensile Strength	N	> 350 N	EN ISO 13934-1
Resistenza alla cucitura / Resistance to seam slippage	mm	Ordito / Warp : < 4 mm	DIN 53868
		Trama / Weft : < 6 mm	
Solidità del colore alla luce / Light fastness	scala 1:8	5 - 6	EN ISO 105-B02
Solidità del colore allo sfregamento / Color Fastness to Rubbing	Scala dei Grigi / Grey scale	Secco / Dry: 4	EN ISO 105-X12
		Umido / Wet: 4	

Manutenzione / Cleaning Instructions



Lavaggio delicato / Mild wash



Candeggio non ammesso / Do not bleach



Non centrifugare / Do not spin dry



Non asciugare in asciugatrice / Do not tumble dry

Non asciugare al sole / Do not dry in the sun

Non strizzare / Do not wring out or twist



Stirare al rovescio / Iron on reverse

Temperatura max 110° / Maximum temperature 110°

Caratteristiche / Features

