

SCHEDA TECNICA / DATASHEET : KARAN

	Unità di misura/ Measurement Unit	Risultati/Results	Test
Altezza / Width	cm	140 cm	
Composizione / Composition	%	100%pl	
Peso / Weight	gr/mtl	770	
Martindale / Abrasion Resistance	cicli / cycles	>100.000	ISO 12947-2 2016
Pilling		4 - 5	ISO 12945-1 2000
Resistenza allo slittamento della cucitura / Seam Slippage	mm	Ordito / Warp : 1,6 mm	ISO 13936-2 2004
		Trama / Weft : 1,2 mm	
Resistenza alla lacerazione / Tear Strength	N	Ordito / Warp : 142,3 N	ISO 13937-3 2000
		Trama / Weft : 79,3 N	
Resistenza alla trazione / Tensile strenght	N	Ordito / Warp : 1635 N	ISO 13934-1 2013
		Trama / Weft : 441 N	
Solidità del colore alla luce / Colour Fastness to light	scala / range 1:8	>5	ISO 105-B02 2014
Solidità del colore allo sfregamento / Colour Fastness to rubbing		Secco / Dry: 4 - 5	ISO 105-X12 2016
		Umido / Wet: 4 - 5	

Manutenzione / Cleaning Instructions



Temperatura massima 30° C / Maximum 30° C



Candeggio non ammesso / Do not bleach



Non stirare / Do not iron



Non asciugare in asciugatrice / Do not tumble dry



Non asciugare al sole / Do not dry in the sun



Lavare a secco / Professional dry-cleaning

Caratteristiche / Features

EN 1021-1 / Cigarette & Match Tests

Conforme alla norma REACH / REACH compliant



Nessuna garanzia per danni causati da interventi non corretti,
detergenti non adatti o uso improprio.
No warranty will be assumed for damage caused by incorrect care,
unsuitable cleaners or improper use.