

SCHEDA TECNICA / DATASHEET : KANSAS

	Unità di misura/ Measurement Unit	Risultati/Results	Test
Altezza / Width	cm	140 cm	
Composizione / Composition	%	100%PL	
Peso / Weight	gr/mtl	644 gr	
Martindale / Abrasion Resistance	cicli / cycles	>40.000	EN ISO 12947 - 1,2
Pilling		4 - 5	EN ISO 12945-2
Resistenza alla lacerazione / Tear Strength	N	Ordito / Warp : 77 N	EN ISO 13937-3
		Trama / Weft : 51,3 N	
Resistenza alla trazione / Strength Tensile	N	Ordito / Warp : 1200 N	EN ISO 13934-1
		Trama / Weft : 430 N	
Resistenza alla cucitura / Resistance to seam slippage	mm	Ordito / Warp : 1,5 mm	EN ISO 13936-2
		Trama / Weft : 1,5 mm	
Solidità del colore alla luce / Light Fastness	scala / range 1:8	4	EN ISO 105-B02
Solidità del colore allo sfregamento / Color Fastness to Rubbing	Scala dei Grigi / Grey scale	Secco / Dry: 4-5	EN ISO 105-X12
		Umido / Wet: 4-5	
Manutenzione / Maintenance	In caso di macchie, rimuovere lo sporco con un panno e pulire la macchia con sapone neutro. Poi pulire con acqua / In case of stains, remove the dirt with a tissue and clean the stain with a neutral soap solution. Then clean with pure water		

Manutenzione / Cleaning Instructions



Temperatura massima 30° C / Maximum 30° C



Candeggio non ammesso / Do not bleach



Non stirare / Do not iron



Lavare a secco / Professional dry-cleaning

Caratteristiche / Features

Resistente all'idrolisi (8 anni)

Resistance to hydrolysis (8 years)

BS 5852 Parte I / Cigarette & Match Tests

EN 1021-1 / Cigarette & Match Tests

TB 117 / California Test

Conforme alla norma REACH / REACH compliant

Nessuna garanzia per danni causati da interventi non corretti,
detergenti non adatti o uso improprio.

No warranty will be assumed for damage caused by incorrect care,
unsuitable cleaners or improper use.