

SCHEDA TECNICA / DATASHEET : DAINO

	Unità di misura/ Measurement Unit	Risultati/Results	Test
Altezza / <i>Width</i>	cm	140	
Composizione / <i>Composition</i>	%	95%PL 5%EA	
Peso / <i>Weight</i>	gr/mtl	868	
Resistenza all'abrasione / <i>Martindale</i>	cicli	> 70.000	ISO 12947-1,2
Resistenza al pilling / <i>Pilling</i>	scala 1:5	4	ISO 12945-2
Solidità del colore alla luce / <i>Light fastness</i>	scala 1:8	4	ISO 105-B02
Solidità del colore allo sfregamento / <i>Color Fastness to Rubbing</i>	Scala dei Grigi / Grey scale	Secco / Dry: 4	ISO 105-X12
		Umido / Wet: 4	
Resistenza alla trazione / <i>Tensile Strength</i>	N	Ordito / Warp : 989 N	ISO 13934-1
		Trama / Weft : 627 N	
Resistenza alla lacerazione / <i>Tear Strength</i>	N	Ordito / Warp : 89 N	ISO 13937-3
		Trama / Weft : 60 N	
Resistenza allo slittamento della cucitura / <i>Seam Slippage</i>	mm	Ordito / Warp : 2,1 mm	ISO 13936-2
		Trama / Weft : 2,0 mm	

Manutenzione / Cleaning Instructions



Non lavabile / *Do not wash*

Caratteristiche / Features

Idrorepellente / *Water repellent*

Smacchiabile / *Stain-removable*

Caffè: smacchiare con sola acqua

Penna biro / Pennarello: smacchiare con acqua e un panno bagnato. Per macchie persistenti usare acqua e sapone neutro

Certificazioni / Certifications

NFPA 260 : 2019

BS 5852 - 1 : 1979

TB 117 : 2013



Nessuna garanzia per danni causati da interventi non corretti,
detergenti non adatti o uso improprio.

No warranty will be assumed for damage caused by incorrect care