

SCHEDA TECNICA / DATASHEET : OPERA

	Unità di misura/ Measurement Unit	Risultati/Results	Test
Altezza / <i>Width</i>	cm	140	
Composizione / <i>Composition</i>	%	100%pl	
Peso / <i>Weight</i>	gr/mtl	630	
Resistenza all'abrasione / <i>Martindale</i>	cicli	≥ 60.000	ISO 12947-1,2
Resistenza al pilling / <i>Pilling</i>	scala 1:5	5	ISO 12945-2
Solidità del colore alla luce / <i>Light fastness</i>	scala 1:8	5	ISO 105-B02
Solidità del colore allo sfregamento / <i>Color Fastness to Rubbing</i>	Scala dei Grigi / <i>Grey scale</i>	Secco / <i>Dry</i> : 5	ISO 105-X12
		Umido / <i>Wet</i> : 4	
Resistenza alla trazione / <i>Tensile Strength</i>	N	Ordito / <i>Warp</i> : 903 N	ISO 13934-1
		Trama / <i>Weft</i> : 631 N	
Resistenza alla lacerazione / <i>Tear Strength</i>	N	Ordito / <i>Warp</i> : 93 N	ISO 13937-3
		Trama / <i>Weft</i> : 73 N	
Resistenza allo slittamento della cucitura / <i>Seam Slippage</i>	mm	Ordito / <i>Warp</i> : 2,2 mm	ISO 13936-2
		Trama / <i>Weft</i> : 2,2 mm	
Resistenza alla penetrazione dell'acqua / <i>Water pressure resistance</i>	mmH2O	10443.47mmH2O	ISO 811

Manutenzione / Cleaning Instructions



Temperatura massima 30° C / *Maximum 30° C*



Candeggio non ammesso / *Do not bleach*

Caratteristiche / Features

resistente alla penetrazione dell'acqua
water pressure resistance

smacchiabile / *stain-removable*

Caffè / Penna biro / Pennarello: smacchiare con acqua e un panno bagnato. Per macchie persistenti usare acqua e sapone neutro

Certificazioni / Certifications

Norme di resistenza al fuoco / *Fire proof norms*
NFPA 260 : 2019



Nessuna garanzia per danni causati da interventi non corretti,
detergenti non adatti o uso improprio.
No warranty will be assumed for damage caused by incorrect care