

**SCHEDA TECNICA / DATASHEET : EPIC**

	Unità di misura/ Measurement Unit	Risultati/Results	Test
Altezza / Width	cm	140 cm	
Composizione / Composition	%	97% PI 3%Li	
Peso / Weight	gr/mtl	686	
Martindale / Abrasion Resistance	cicli / cycles	40.000	ISO 12947-2 2016
Pilling		4 - 5	ISO 12945-1 2000
Resistenza allo strappo della cucitura / Tear Strength	N	Ordito / Warp : 240 N	ISO 13937-3 2014
		Trama / Weft : 100 N	
Resistenza allo slittamento della cucitura / Seam Slippage	mm	Ordito / Warp : 2,1 mm	ISO 13936-2 2004
		Trama / Weft : 2,5 mm	
Solidità del colore alla luce / Colour Fastness to light	scala / range 1:8	4	ISO 105-B02 2014
Solidità del colore allo sfregamento / Colour Fastness to rubbing		Secco / Dry: 4 - 5	ISO 105-X12 2016
		Umido / Wet: 4 - 5	

**Manutenzione / Cleaning Instructions**



Temperatura massima 30° C / Maximum 30° C



Candeggio non ammesso / Do not bleach



Temperatura massima 110° / Iron at low temperature



Non asciugare in asciugatrice / Do not tumble dry



Non asciugare al sole / Do not dry in the sun

Non strizzare / Do not wring out or twist



Lavare a secco / Professional dry-cleaning

**Caratteristiche / Features**

Idrorepellente / Water repellent

Smacchiabile / *Stain-removable*

Caffè / Penna biro / Pennarello: smacchiare con acqua e un panno bagnato. Per macchie persistenti usare acqua e sapone neutro

*Coffee / pen / Marker pen: remove stains with water and a damp cloth. For stubborn stains, use water and mild soap.*

**Certificazioni / Certifications**

TB 117 : 2013

Nessuna garanzia per danni causati da interventi non corretti, detergenti non adatti o uso improprio.  
No warranty will be assumed for damage caused by incorrect care, unsuitable cleaners or improper use.