

SCHEMA TECNICA / DATASHEET : PRISMA

	Unità di misura/ Measurement Unit	Risultati/Results	Test
Altezza / Width	cm	140 cm	
Composizione / Composition	%	100% pl	
Peso / Weight	gr/mtl	546	
Martindale / Abrasion Resistance	cicli / cycles	43.000	ISO 12947-2 2016
Pilling		4	ISO 12945-1 2000
Resistenza della trazione / Tensile Strength	N	Ordito / Warp : 770 N	ISO 13934-2 2014
		Trama / Weft : 660 N	
Resistenza allo strappo / Tearing Strength	N	Ordito / Warp : 63 N	ISO 13937-1 2000
		Trama / Weft : 63 N	
Solidità del colore alla luce / Colour Fastness to light	scala / range 1:8	4	ISO 105-B02 2014
Slittamento della cucitura / Slippage	Seam N	Ordito / Warp : 308 N	ISO 13936-1 2004
		Trama / Weft : 308 N	
Solidità del colore allo sfregamento / Colour Fastness to rubbing		Secco / Dry: 4 - 5	ISO 105-X12 2016
		Umido / Wet: 4 - 5	

Manutenzione / Cleaning Instructions



Temperatura massima 30° C / Maximum 30° C



Candeggio non ammesso / Do not bleach



Temperatura massima 110° / Iron at low temperature



Non asciugare in asciugatrice / Do not tumble dry



Lavare a secco / Professional dry-cleaning

Caratteristiche / Features

Idrorepellente / Water repellent

Smacchiabile / *Stain-removable*

Caffè / Penna biro / Pennarello: smacchiare con acqua e un panno bagnato. Per macchie persistenti usare acqua e sapone neutro.

Coffee / pen / Marker pen: remove stains with water and a damp cloth. For stubborn stains, use water and mild soap.

Certificazioni / Certifications

TB 117 : 2013



STANDARD
100

Nessuna garanzia per danni causati da interventi non corretti, detergenti non adatti o uso improprio.

No warranty will be assumed for damage caused by incorrect care, unsuitable cleaners or improper use.